

# RAVENOL Marinefett

Синтетическое



## 1 кг

Артикул:

**1340128-001**

Артикул:

1340128-001-03-000

Штрих-код:

4014835851092



## 15 кг

Артикул:

**1340128-015**



## 80 г

Артикул:

**1340128-080**

Артикул:

1340128-080-04-015

Штрих-код:

4014835833098



## 100 г

Артикул:

**1340128-100**

Артикул:

1340128-100-04-999

Штрих-код:

4014835847484



## 400 г

Артикул:

**1340128-400**

Артикул:

1340128-400-04-999

Штрих-код:

4014835831698

Характеристики

| Наименование                              | Значение                                     | Аудит        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Соответствует спецификациям               | DIN 51502 KP2K-30, ISO I6743-9: ISO-L-XCCFB2 |              |
| Цвет                                      | Желто-зелёный                                | визуальный   |
| Загуститель                               | Кальциевое мыло                              | DIN 51757    |
| NLGI-Class                                | 2                                            | DIN 51818    |
| Классификация продуктов                   | KP2K-30                                      | DIN 51502    |
| Рабочая температура                       | -30 / +120 °C                                | DIN 51825    |
| Рабочая температура (кратковременно)      | 130 °C                                       | DIN 51757    |
| Пенетрация, 60 циклов                     | 265-295                                      | ISO 2137     |
| Тест защиты от коррозии, камера влажности | 0                                            | DIN 51802    |
| Температура каплепадения                  | 150 °C                                       | DIN ISO 2176 |
| Тест на коррозию меди, при 120°C/24 ч     | 1                                            | DIN 51811    |
| Водонепроницаемость (3 часа/90°C)         | 0-90 °C                                      | DIN 51807-1  |
| VKA Нагрузка сваривания                   | 2600 - 2800 N                                | DIN 51350-4  |
| Вязкость, кинематическая, при 40°C        | 900 mm²/s                                    | DIN 51562-1  |

Аналоги OEM

Honda

087989070, 08739B06100HE

Polaris

2871322, 502538, 2871423

Suzuki

9900025350000

Yamalube

ACCGREAS10CT, ACCGREASCT14, ACCGREAS14CT